

LINEA AUREA

TEKNİK FÖY

	STANDARTLAR	LINEA AUREA 2.5 mm	LINEA AUREA 5 mm
SERTİFİKASYON & SINIFLANDIRMA			
Döşeme Cinsi	EN ISO 10582	Heterojen Vinil Zemin Kaplaması	Heterojen Vinil Zemin Kaplaması
Kullanım Sınıfı	ISO 10874 - EN 685	Ticari: 33 Endüstriyel: 42	Ticari: 33 Endüstriyel: 42
ISO Sertifikasyonu	EN ISO 10582	ISO 9001/ISO 14001	
TEKNİK ÖZELLİKLER			
Toplam Kalınlık	EN ISO 24346	2.5 mm	5.0 mm
Toplam Ağırlık	EN ISO 23997	4.060 g/m ²	9.200 g/m ²
Aşınma Tabakası Kalınlığı	EN ISO 24340	0.55 mm	0.55 mm
Yüzey Güçlendirme		Extreme Protection	Extreme Protection
Teslim Şekli	EN ISO 24342 - EN 427		
	Karo	30.5 x 61 cm 15 karo/kutu = 2.79 m ²	31 x 60.3 cm 9 karo/kutu = 1.68 m ²
	Plank	121.9 x 22.9 cm 10 plank/kutu = 2.79 m ²	122 x 20 cm 7 plank/kutu = 1.70 m ²
TEKNİK PERFORMANS			
Boyutsal Stabilité	EN ISO 23999	≤ %0.25	≤ %0.10
Aşınma Grubu	EN 660: Bölüm 2	T	T
Yangın Direnci	EN 13501-1	B _f s1	B _f s1
Kalıcı Batma	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm	≤ 0.08 mm
Darbe Sesi Emme	EN ISO 717-2	5 dB	5 dB
Yerden Isıtma		Uygun - max. 27° C	Uygun - max. 27° C
Statik Elektriksel Direnç	EN 1815	< 2 kV beton üzerinde	< 2 kV beton üzerinde
Kayma Direnci	DIN 51130	R9	R9
Renk Değişimi (Solmazlık)	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
RENKLER			
		15	15

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir. (01/18)
Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.
Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen'le irtibat kurunuz.

